



FAÇA VOCÊ MESMO

a.b.e.® Construction Chemicals
hydroproof


COMPOSTO ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE



PAREDES DE PARAPEITO



RELÂMPAGOS DE REVESTIMENTO



PARAFUSOS DE TELHADO & VOLTAS DE TELHADO

IMPERMEABILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

hydroproof é um composto acrílico flexível à base de água, que é utilizado juntamente com a membrana **abe®** para fornecer um sistema de impermeabilização líquida sem costura.

USOS

- Para a impermeabilização de todos os tipos de estúbulos.
- Para a impermeabilização de paredes de parapeitos
- Vedação de juntas, voltas e parafusos de telhado em telhados corrugados e caleiras.

VANTAGENS

- **hydroproof** é um sistema multifuncional.
- Não há necessidade de primários separados em superfícies porosas.
- **hydroproof** tem excelentes propriedades de resistência às intempéries, aderência e é resistente, flexível e não tóxica.
- **hydroproof** vem numa vasta gama de cores.
- Garantia de qualidade de 5 anos.

PROPRIEDADES

Terminar	Matt
Consistência	Líquido tixotrópico
Tempo de secagem a 25 °C	Tocar em seco: 1 hora Duro seco: 24 horas Cura total: 7 dias

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Assegurar que todas as superfícies estejam limpas, secas, sãs e livres de toda a lantância, crescimento de fungos, gordura, óleo ou partículas soltas e em flocos.

COLAGEM / ESCORVAMENTO

Após preparação adequada - superfícies porosas de primeira qualidade com uma camada limpa de **abe® hydroproof**. Ferro galvanizado novo com **abe® 4-metal primer** e aço galvanizado antigo com primário à base de solvente de metal etch.

MISTURA

Mexer bem antes de usar.

COBERTURA

Cobertura: 2,1 L/m² sistema completo.

CORES



FAÇA VOCÊ MESMO

APLICAÇÃO

1ª demão: Aplicar com pincel / rolo utilizando 1 L/m². Incorporar a membrana no casaco molhado, evitando bolhas ou rugas.

Sobreposições da membrana: mínimo 100 mm nas voltas finais e 75 mm nas voltas laterais. 2ª demão: uma vez seca a 1ª demão (2 - 3 horas), aplicar a 2ª demão com pincel / rolo utilizando 0,5 L/m² e garantir que a membrana está totalmente saturada.

3ª demão: uma vez seca a 2ª demão, aplicar a 3ª demão em ângulos diferentes à 2ª demão, utilizando 0,5 L/m².

LIMPEZA

Ferramentas, escovas e equipamentos de mistura devem ser limpos imediatamente após a utilização e antes de o material ter endurecido com **abe® super brush cleaner** seguido de lavagem com água e sabão.

PROTECÇÃO / MANUTENÇÃO NO FINAL

Embora a **abe® hidroproof** seja concebida para uma vida útil prolongada, é importante aplicar uma camada de manutenção da **abe® hidroproof** a cada **3 a 4 anos**.

EMBALAGEM

Disponível em 5 litros com membrana de 10 m x 200 mm.

MANUSEAMENTO & ARMAZENAMENTO

Vida de prateleira de 12 meses, mas mais curta se em condições extremas. Manter bem fechado num local seco e fresco, na embalagem original.

CUIDADO

- Não utilizar soluções betuminosas como primário.
- Não cobrir com pedras ou lascas de pedra.
- Não aplicar se a chuva for iminente.
- Aplicar em telhados bem drenados.

SAÚDE & SEGURANÇA

As informações sobre segurança do produto necessárias para uma utilização segura não estão incluídas. Antes de manusear, ler as fichas de dados do produto e de segurança e os rótulos dos recipientes para uma utilização segura, informações sobre os perigos físicos e sanitários. A ficha de dados de segurança está disponível junto do seu representante local **a.b.e.® Construction Chemicals**

IMPERMEABILIZAÇÃO